



Specifica tecnica prodotto

Struttura: Carta Kraft Avana 70 gr + PEEVOHPE 40 μ

Caratteristiche	Metodo	U.M.	Carta	Pe Evoh PE
Spessore	Interno	μ	78	40
Densità/Peso specifico	Interno	g/cm ³	-	0.93
Grammatura	Interno	g/m ²	70	37.2
Temperatura minima di saldatura	-	C°	-	125
Permeabilità all'ossigeno (20°C 65%RH)	ASTM D 1927-98	cc/ m ² -24h-bar	-	1.2
Permeabilità al vapore acqueo (38°C-90% RH)	ASTM E 96-95	Gr/ m ² -24h	-	< 8.5

-I valori indicati sono da intendersi ±5%

Caratteristiche	Metodo	U.M.	CARTA PEEVOHPE
Spessore	Interno	μ	118
Densità	Interno	g/cm ³	0.91
Grammatura senza inchiostro e adesivo	Interno	g/m ²	107.2
Permeabilità all'ossigeno (20°C 65%RH)	ASTM D 1927-98	cc/ m ² -24h-bar	1.2
Permeabilità al vapore acqueo (38°C-90% RH)	ASTM E 96-95	Gr/ m ² -24h	< 8.5

-I valori indicati sono da intendersi ±5%

Utilizzo			
Pastorizzazione	NO	Packaging NO Food	SI
Sterilizzazione	NO	Microonde	NO
Packaging Food	SI	Forno	NO

Codice identificativo imballo ai sensi della decisione 97/129/CE: N° C/PAP 81

Condizioni di stoccaggio			
- Il film deve essere stoccatto nei propri imballi originali, lontano da fonti di calore e dalla esposizione diretta di luce solare.			
- Temperatura di stoccaggio consigliata 5 °C ÷ 35 °C – Umidità relativa 30 – 70 %			
- Il prodotto deve essere utilizzato entro 6 mesi dalla data di produzione, Dopo tale periodo e/o l'inosservanza dei requisiti di conservazione, decadranno le prestazioni sopra riportate nonché le conformità dichiarate			

Tutti i materiali utilizzati per la produzione di questo film sono conformi alla legge italiana e alle normative Europee riguardanti l'impiego a contatto con alimenti. Le proprietà di cui sopra si riferiscono a dati di letteratura e su valori forniti dai nostri fornitori e non costituiscono parte integrante del contratto commerciale tra RCA srl e altre società, hanno solo scopo di illustrare il prodotto. Resta inteso che il cliente dovrebbe verificare l'idoneità del film per il suo uso specifico uso finale. RCA non si assume alcuna responsabilità per danni, reclami o quant'altro derivanti da un uso del prodotto diverso da quanto specificato. Si dichiara che per la produzione non vengono utilizzati materiali di scarto e/o post consumer Per qualsiasi ulteriore informazione contattare il nostro personale tecnico al numero 011 40 81 777.